

DIMENSIONER

FORMAT	MODERN PLANK - SENSATION	CLASSIC PLANK	SLAB	LONG PLANK	WIDE LONG PLANK - SENSATION
Bredde	190 mm	190 mm	408 mm	205 mm	240 mm
Længde	1380 mm	1200 mm	1224 mm	2050 mm	2050 mm
Antal paneler pr pakke	7	7	2	6	6
m² pr pakke	1,835 m²	1,596 m²	0,999 m²	2,522 m²	2,952 m²
Fasninger	4V	0V-2V-4V	0V-4V	4V	4V
Tykkelse	8 mm	8 mm	8 mm	9,5 mm	9,5 mm
Not og fer	Perfect fold 3.0	Perfect fold 3.0	Perfect fold 3.0	Perfect fold 3.0	Perfect fold 3.0
Garanti vandafvisning	10 år	ikke relevant	ikke relevant	ikke relevant	10 år

FABRIKSGARANTIE

	METODE	PARAMETRE	Perigo-Værdier
brugsklasse	EN 13329		Klasse 21-22-23/31-32
CE	EN 14041	Certificeret organ NB0766 EPH Dresden	DOP: PL 0501
Garanti	Boliganvendelse	Se garantibetingelser	25 år
		vandafvisning (kun for Sensation)	10 år
	Professionel brug	Se garantibetingelser	3 år (på forespørgsel op til 10 år)
		vandafvisning (kun for Sensation)	3 år (på forespørgsel op til 10 år)

GENERELLE DATA (IFØLGE EN 13329)

	METOD	PARAMETRE	NORMKRAV	Perigo-Værdier
Slidstyrke	EN 13329		≥ 4000 cykluser	≥ 4000 cykluser
Slidklasse	EN 13329		AC4	AC4
slagfasthed	EN 13329		IC2	IC2
Ridsefasthed	EN 438-2, 25		Belastning ≥ 3N	Belastning ≥ 5N
Virkning af en kontorstole hjul	ISO 4918 (+ underlag)		25000 cykluser	Ingen ændring
tykkelseskvalitet	ISO 24336	efter 24 timer nedsænket i vand ved 20°C	≤ 18%	≤ 15%
låsning styrke	ISO 24334	Fl0,2 langside	≥ 1 kN/m	≥ 1 kN/m
		Fmax langside	≥ 1 kN/m	≥ 1 kN/m
		Fs0,2 korte side	≥ 2 kN/m	≥ 2 kN/m
		Fmax kortside	≥ 2 kN/m	≥ 2 kN/m
Virkning af møbelben	EN 424		Ingen skader skal være synlig, når testet med fodtype 0	Ingen synlige skader
Styrke kernemateriale	EN 13329	N/mm²	≥ 1,25	≥ 1,50
statisk indtryk	EN 433	Restindruk	≤ 0,05 mm	Ingen synlig ændring
Modstand mod pletter	EN 438	Gruppe 1,2	Klasse 5	Klasse 5
		Gruppe 3	Klasse 4	Klasse 4
Generelt indtryk	EN 13329	Højdeforskel	≤ 0,15 mm	≤ 0,10 mm
		Åbning i samlinger	≤ 0,20 mm	≤ 0,10 mm
		kopping i længden	konkave ≤ 0,50%	≤ 0,50%
			konveks ≤ 1,00%	≤ 1,00%
		kopping i bredden	konkave ≤ 0,15%	≤ 0,15%
			konveks ≤ 0,20%	≤ 0,20%
Dimensionelle variationer efter ændringer i relativ fugtighed	EN 13329	Δl	Δl average ≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm
		Δw	Δw average ≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm
Lysægte	EN ISO 105 B02	Blåskala	Klasse ≥ 6	Klasse 8



ANDRE TEKNISKE DATA

	METODE	PARAMETRE	NORMKRAV	Pergo-Værdier
Trinlydsreduktion	ISO 712/2	På et Pergo-underlag		$\Delta L_w \approx 20$ dB (Afhængig af brugte underlag)
Brændende cigaret	EN 438-2,30		Klasse 4	Klasse 5

MILJØ, SIKKERHED & SUNDHED

	METODE	PARAMETRE	NORMKRAV	
Formaldehydafgasning	EN 717-1	ppm	$E1 < 0,1$	$< 0,01$
Antistatisk	EN 1815		$\leq 2,0$ kV	$\leq 2,0$ kV
Brandklassifisering	EN 13501-1	Klasse		Cfl-s1
Varmemodstand	EN 12996:2001	m^2K/W		0,06 m^2K/W
Gulvvarme		På et Pergo-underlag	Se særskilt vejledning	Passende
Skridsikring	EN 13893 DIN 51130 ENV 12633	μ Alle Living Expression kollektioner undtagen Sensation Alle Living Expression kollektioner undtagen Sensation Skridsikring	$\mu \geq 0,30$	DS: $\mu \geq 0,30$ R9 Klasse 1 Afhængig af strukturen

	FORMAT	DIN 51130	UNE-ENV 12633 værdier = PTV værdier	Klasse UNE-ENV 12633 = Klasse PTV
L0331-03367	Modern Plank	R10	34	1
L0331-03368	Modern Plank	R10	34	1
L0331-03369	Modern Plank	R10	59	3
L0331-03370	Modern Plank	R10	59	3
L0331-03371	Modern Plank	R10	59	3
L0331-03372	Modern Plank	/	22	1
L0331-03373	Modern Plank	R10	38	2
L0331-03374	Modern Plank	R10	34	1
L0331-03375	Modern Plank	R10	34	1
L0331-03376	Modern Plank	R9	24	1
L0334-03569	Wide long Plank	R9	37	2
L0334-03570	Wide long Plank	R9	37	2
L0334-03568	Wide long Plank	/	21	1
L0334-03571	Wide long Plank	R9	21	1
L0334-03589	Wide long Plank	R9	21	1
L0234-03590	Wide long Plank	R9	21	1

CERTIFIKATER

U-zeichen	Z-156.606-996
AFFSET	A+
Nordic ecolabel	30290001
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Singapore Greenlabel	035-098-1422

