



Skötselråd för Rostfritt stål.....	2
Vedlikehold av Rustfritt stål.....	3
Vedligeholdelse af rustfrit stål.....	4
Hoito-ohje Ruostumaton teräs.....	5

Skötselråd för Rostfritt stål Svenska

Skötselråd:

1. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och eventuellt rengöringsmedel utan slipmedel eller tvållösning
2. Avlägsna rengöringsmedlet noggrant med kallt vatten.
3. Eftertorka med torr trasa.

Bra att veta

För att en rostfri yta skall bibehålla sin lyster och sitt utseende samt undvikandet av lokala korrosionsangrepp måste rengöring utföras regelbundet.

Missfärgningar och beläggningar kan uppkomma på den rostfria ytan om t ex vatten eller lösningar av syntetiska tvättmedel tillåts att indunsta på materialytan.

Vedlikehold av Rustfritt stål Norska

Normalt vedlikehold

1. Rengjør med en myk klut fuktet i vann og eventuelt rengjøringsmiddel uten slipemiddel eller såpevann
2. Fjern rengjøringsmiddelet grundig med kaldt vann.
3. Tørk overflaten tørr med en tørr og myk klut eller fille.

Bra å vite

For at en rustfri overflate skal bevare sin glans og sitt utseende og å unngå korrosjonsangrep må rengjøring utføres regelmessig.

Vedligeholdelse af rustfrit stål

Danska

Vedligeholdelse

1. Rengør med en blød klud fugtet i vand og eventuelt rengøringsmiddel uden slibemiddel eller sæbevand.
2. Fjern rengøringsmidlet grundigt med koldt vand.
3. Tør overfladen af med en tør, blød klud.

Godt at vide

For at en rustfri overflade skal bevare sin glans og sit udseende og undgå korrosionsangreb, skal rengøring udføres jævnligt. Det er et velkendt fænomen, at børstet rustfrit stål kan udvise (stedvis) rustdannelse selv under forhold, hvor den anvendte rustfri-stålkvalitet ikke forventes at give anledning til rustproblemer. Som privatperson kan man mindske risikoen for (eller eventuelt forhindre) rustdannelse ved at behandle den børstede rustfrie ståloverflade med en syrefri olie. Det anbefales, at man 1-2 gange årligt påfører syrefri olie på de rustfrie overflader. Herved dannes en fysisk barriere mellem det rustfrie stål og det omgivende miljø. Så længe denne barriere er intakt, kan der ikke forekomme rust. Eventuelt dannet rust fjernes fra børstede rustfri ståloverflader ved at påføre/påduppe oxalsyre og lade det sidde i 15-20 minutter, hvorefter der foretages grundig vandafrensning. Alternativt kan særdeles forsiktig håndpolering anvendes. Bemærk, at for kraftig polering resulterer i frembringelse af blanke – og dermed finishhødelæggende – partier. Efter en evt. polering skal de rustfrie overflader påføres syrefri olie.

Hoito-ohje Ruostumaton teräs Finska

Hoito-ohje

1. Puhdista pehmeällä rievulla, joka on kostutettu vedellä ja tarvittaessa hankaamattomalla puhdistusaineella tai saippualiuoksella.
2. Poista pesuaine huolellisesti kylmällä vedellä.
3. Kuivaa pinta pehmeällä liinalla tai rievulla.

Hyvä tietää

Ruostumaton teräspinta on puhdistettava säännöllisesti, jotta se säilyttää kiiltaansa ja ulkonäkönsä ja pysyy ruostumattomana.