

# Zinc Spray Mat

Revideret: 1/12/2021

Side 1 Af 2

## Specifikationer

Konsistens	Væske
Hærdnings hastighed *	Hærdet og malbar efter 24 timer
Tørstofindhold	20 %
Tørretid (23°C and 50% R.H.)	Støvtør efter 10 minutter, klæbefri efter 20 minutter
Temperatur resistens**	-30 °C → 180 °C
Påførings temperatur	5 °C → 35 °C
Udbytte	1,5-2 m <sup>2</sup>

\* Disse værdier kan variere afhængigt af miljøfaktorer såsom temperatur, fugtighed og type underlag. \*\* Disse oplysninger vedrører fuldt hærdet produkt.

## Produkt beskrivelse

Ekstra tyk akrylmaling, der indeholder rent zink, når beskyttelse på højt niveau er påkrævet. Det maledede lag giver fremragende modstandsdygtighed over for de fleste alvorlige påvirkninger, herunder atmosfæriske påvirkninger, og anbefales derfor til beskyttelse af jernholdige genstande placeret udendørs. Resultatet er 30% tykkere end det, der normalt leveres af lignende malinger, der er tilgængelige på markedet.

## Egenskaber

- God modstand mod mekaniske stød, gnidning og erosion
- Meget økonomisk, effektiv og pålidelig
- Også velegnet til punktsvejsning
- God elektrisk leder
- Malbar
- Høj korrosion og vejrbestandighed
- Produktet opfylder kravene til marine applikationer

## Applikationer

- Skal bruges til karrosseri, tagrender og svejsesamlinger, også velegnet til punktsvejsning.
- Zinkspray har en galvaniserende virkning. Beskytter zink og uforarbejdet jern og stål mod korrosion.
- På grund af sin katodevirkning er sprayen effektiv og reducerer spild.

- Ideel til at gendanne korrosionsbestandighed efter gevindskæring, skæring eller svejsning.

## Emballage

Farve: mat grå

Emballage: 400 ml aerosol

## Holdbarhed

3 år i uåbnet emballage i tørt og køligt miljø ved temperaturer mellem + 5 ° C og + 25 ° C.

## Overflader

*Overflader:* metaller, metal, beskadigede overflader

*Beskaffenhed:* Bæredygtig, ren, tør, fri for støv og fedt.

*Overflade klargøring:* Fjern rust.

Vi anbefaler en forudgående vedhæftningstest på alle overflader.

## Påføringsmetode

*Påføringsmetode:* Påfør på tør og fedtfri overflade, fjern gammel løs maling og rust først. Ryst dåsen godt inden anvendelse. Påføres på tørt underlag og tørre forhold. Spray på ca. 20 cm afstand fra objektet. Ryst beholderen grundigt, inden du påfører hvert lag. Påfør zinksprayen altid i 2 lag med et interval på min. 2 timer (kan males igen efter 24 timer med efterbehandling).

Bemærk: Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere versioner. Direktiverne i denne dokumentation er resultatet af vores eksperimenter og vores erfaringer og er blevet fremlagt i god tro. På grund af mangfoldigheden af materialer og underlag og det store antal mulige anvendelser, der er uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de opnåede resultater. Da design, kvaliteten af underlaget og behandlingsbetingelserne er uden for vores kontrol, accepteres intet ansvar under denne publikation. I alle tilfælde anbefales det at udføre foreløbige eksperimenter. Soudal forbeholder sig retten til at ændre produkter uden forudgående varsel.

---

## Zinc Spray Mat

---

Revideret: 1/12/2021

Side 2 Af 2

### Sunheds- og sikkerhedsanbefalinger

Anvend almindelige industrielle hygiejne.

Anvend kun i godt ventilerede områder.

Farligt. Repsektekter forholdsreglerne for anvendelse.

### Bemærkninger

- Efter brug sprøjtes aerosolen på hovedet i ca. 3 sekunder for at rengøre ventilen, indtil der kun kommer drivmiddel ud. Således bliver ventilen blokeret med zinkrester.

### Ansvar

Indholdet af dette tekniske datablad er resultatet af test, overvågning og erfaring. Det har generel karakter og udgør ikke noget ansvar. Det er brugerens ansvar at med sine egne test afgøre, om produktet er egnet til applikationen.

Bemærk: Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere versioner. Direktiverne i denne dokumentation er resultatet af vores eksperimenter og vores erfaringer og er blevet fremlagt i god tro. På grund af mangfoldigheden af materialer og underlag og det store antal mulige anvendelser, der er uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de opnåede resultater. Da design, kvaliteten af underlaget og behandlingsbetingelserne er uden for vores kontrol, accepteres intet ansvar under denne publikation. I alle tilfælde anbefales det at udføre foreløbige eksperimenter. Soudal forbeholder sig retten til at ændre produkter uden forudgående varsel.