



### Hurtighærdende naturstensfuge

- Til alle typer keramiske fliser, klinker og mosaik
- Til sart natursten som f.eks. lys marmor
- Indendørs anvendelse i tørre og våde rum
- Fugebredder fra 2 mm til 8 mm
- Modvirker misfarvninger og udblomstringer
- Vand og smudsafvisende
- Hurtig klar til afvaskning
- Høj fyldningsgrad
- Gangbar efter 3 timer
- Meget lav emission EC1 plus



### Produkt

Hurtighærdende cementbaseret pulver forstærket med fleksibelt kunststof. Indfarvet med lysægte pigmenter. Indeholder kvartssand med kornstørrelse op til 0,2 mm.

### Farver

Leveres i hvid, lysegrå, grå, Manhattan stålgrå, koksgrå, antracitgrå, sortgrå og jura beige. Fugefarvenøgle kan rekvireres.



Hvid



Lysegrå



Grå



Manhattan  
Stålgrå



Koksgrå



Antracitgrå



Sortgrå



Jura beige

### Forbrug

0,8 - 1,3 kg/m<sup>2</sup> afhængig af flisestørrelse og fugebredde.

### Emballage

5 kg plastlaminerede papirposer.

### Generelt

Fugning kan normalt foretages 3-48 timer efter afsluttet flisemontering afhængig af fliseklæber. Ved anvendelse af Alfix QuickFix premium eller Alfix CombiQuickFix til flisemontering kan fugning foretages allerede efter 3-4 timer.

Flisernes overflade skal være tør. Fugerne skal være rene for klæber, løse partikler og fremstå med ensartet dybde.

Fliser med stærk sugende overflade fugtes let med rent vand.

Gulvvarme, ventilation, genvindingsanlæg, affugtere m.v. skal være slukket under flisearbejdet.

Installationerne lukkes 3 døgn før opstart og tilslutes tidligst 14 døgn efter fugning.

Gulvvarmetemperatur øges gradvist med +5°C per døgn indtil ønsket overfladetemperatur er nået.

Max. fremløbstemperatur +35°C.

### Brugsanvisning

Oprøring foretages med 0,20 - 0,25 liter rent, koldt vand pr. kg pulver. Hæld pulveret i en ren spand og tilsæt vandet under kraftig omrøring. Vær særlig opmærksom på at røre indtil konsistensen er helt stabil og glat uden klumper. Fugemassen er klar til brug efter et par minutter og skal anvendes inden for ca. 30 minutter. Husk ved hver opblanding at anvende ren spand og værktøj. Alfix QuickFuge - Premium 8 påføres med fugebræt diagonalt over fugerne og presses helt i bund så fugerne fyldes helt.

Når fugemassen har sat sig, efter 20 - 40 minutter, rengøres overfladen med en hårdt opvredet svamp, der jævnlige skylles i rent vand. Først arbejdes diagonalt med fokus på at fugerne står pæne, jævne og fyldte. Efterfølgende vaskes fliserne rene med hårdt opvredet svamp. Eventuelt fugeslør på syrefaste fliser kan efter 12 - 24 timer fjernes med et surt middel, f.eks. med eddike eller Alfix Syr a'. OBS: Marmor og kalkholdige sten tåler ikke sure midler.

## Bemærk!

Fugemassen indeholder farvepigmenter, der kan være vanskelige at fjerne fra visse fliser. Indfarvede fugemasser vil i starten kunne afgive overskudsfarve. Forbehandling af sugende natursten med Alfix Imprægnering vil kunne lette indfugning og afvaskning af fliser. Alfix QuickFuge 8 premium har særlige egenskaber, der forhindrer misfarvninger på natursten. Dette kan dog ikke garanteres under alle forhold. Ved sarte eller fugtfølsomme natursten, anbefales derfor at udføre en prøvelægning, eller kontakt vores Service-tekniske afdeling. Vær opmærksom på, at høje temperaturer forkorter og lave temperaturer forlænger anvendelsestiden. Beskyt fugerne mod træk og kraftig udtørring. Nyfugede arealer må ikke afdækkes med plastfolie. Eventuel gulvvarme skal være lukket.

## Forventet udfald

De færdige fuger bør være ensartet fyldte og fremstå med ensartet farve.

Følgende forhold vil kunne påvirke cementen og medføre variationer i fugefarven:

- Tidlig afvaskning med våd svamp kan gøre, at farven bliver for lys. Dette er mest udpræget ved mørke farver.  
*Afhjælpning:* Foretag afsyring med f.eks Alfix Syr á.
- Hurtig udtørring kan medføre, at farven bliver for lys og at fugen mangler styrke.  
*Afhjælpning:* Hold overfladen fugtig. Afvask med fugtig svamp.
- Reparationer eller samlinger efter arbejdsstop kan forårsage farveforskelle.  
*Afhjælpning:* Udkrads fugerne og foretag omfugning. Afvaskning bør ske i flere omgange med hårdt opvredet svamp.
- Fugt fra underlag, uens sugeevne fra flisekanter kan gøre, at farven bliver stedvis mørkere.  
*Afhjælpning:* Afvask flere gange med en blanding af sæbespånervand.

## Rengøring

Rester af Alfix QuickFuge - Premium 8 på fliser og værktøj fjernes med vand inden afbinding. Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk, skyl derfor aldrig rester ud i kloaksystemet.

## Afprøvninger

DS/EN 13888

## Henvisninger

Folderen: "Fliser og fuger – Rengøring og pleje med Alfix"

Alfix Rense/plejemiddelserie

Produktinfo for:

- Alfix UniversalFuge - CeraFill
- Alfix RustiqFuge - CeraFill 20

Sikkerhedsdatablad

I tvivlstilfælde, kontakt vores Service-tekniske afdeling.

For seneste ajourførte udgave af dette datablad, besøg [alfix.com](http://alfix.com)

## Tekniske data

Arbejdstemperatur	+5°C - +25°C
Densitet	2,0 kg/liter oprørt med vand
Anvendelsestid	30 minutter ved +20°C
Belastbar/gangbar	Efter 3 timer ved +20°C
Fuldt belastbar	Efter 24 timer ved +20°C
Klassificering EN 13888	CG 2 W A, høj klasse
Lagring	Min. 12 måneder ved tør opbevaring i uåbnet emballage

## Varenumre

Enhed	Farve	Varenr.	DB-nr.
5 kg	Hvid	3707	2042533
5 kg	Lysegrå	3706	2042527
5 kg	Grå	3704	2111044
5 kg	Manhattan Stålgrå	3702	1859394
5 kg	Koksgrå	3705	1859398
5 kg	Antracitgrå	3708	2042543
5 kg	Sortgrå	3703	1859396
5 kg	Jura beige	3701	1859393