

PRODUKTEGENSKABER

FORMAT	Perstorp		
Bredde	190	mm	
Længde	1200	mm	
Antal paneler pr pakke	7		
m ² pr pakke	1,596	m ²	
Fasninger	-		
Tykkelse	8,0	mm	
Not og fer	Uniclic		
Garanti vandafvisning	10	år	
	24	timer	(stillestående vand)

PANELETS OPBYGNING



1. Ridsefast overflade
2. Krystalklare mønstre
3. Fugtafvisende HDF-kerne
4. Bagsidestabilisering

FABRIKSGARANTI

	METODE	PARAMETRE			
brugsklasse	EN ISO 10874			Klasse	21-22-23/31-32
CE	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Certificeret organ	NB 0493 - Centexbel	DOP: På pakken	
UKCA	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Godkendt organ	AB 8515 - Centexbel	DOP: På pakken	
Garanti	Boliganvendelse	Se garantibetingelser		Levetid	
			Vandafvisning	10	år
	Professionel brug	Se garantibetingelser		5	år
			Vandafvisning	5	år

GENERELLE DATA (IFØLGE EN 13329)

	METODE	PARAMETRE	NORMKRAV	
Abrasion resistance	ISO 24338 - Prodecure A		≥ 4000	cykluser
Abrasion class	EN 13329		AC4	
Slagfasthed	EN 17368	lille bold	≥35 mm	
	EN 13329	stor bold	≥600 mm	
Ridsefasthed	EN 438-2, 25		Belastning	≥ 3N
Virkning af en kontorstole hjul	EN ISO 4918 (with underlay)	Type W (EN 12529)	15000	cykluser
Tykkelseskvældning	ISO 24336	efter 24 timer nedsænket i vand ved 20°C	≤ 18%	
låsning styrke	ISO 24334	F10,2 langside	≥ 1 kN/m	
		Fmax langside		
		Fs0,2 korte side	≥ 2 kN/m	
		Fmax kortside		
Virkning af møbelben	EN ISO 16581		Ingen skader skal være synlig, når testet med fodtype 0	
Styrke kernemateriale	EN 13329	N/mm ²	≥ 1,25	
Statisk indtryk	EN ISO 24343-1		Restindtryk	≤ 0,05 mm
Modstand mod pletter	EN 438-2	Gruppe 1, 2	Klasse	5
		Gruppe 3	Klasse	4
Generelt indtryk	EN 13329	Højdeforskel	≤ 0,15 mm	
		Åbning i samlinger	≤ 0,20 mm	
		Kopping i lengden	konkave ≤ 0,50%	
			konveks ≤ 1,00%	
		Kopping i bredden	konkave ≤ 0,15%	
			konveks ≤ 0,20%	
Dimensionelle variationer efter ændringer i relativ fugtighed	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm	
		δw	δw average ≤ 0,9 mm	
Lysægte	EN ISO 4892-2:2013 procedure B - cycle 2 or cycle 5	grå reference	Klasse	≥ 4

GENERELLE DATA (IFØLGE EN 13329)

	METODE	PARAMETRE	NORMKRAV	PERGO VALUES
Vandafvisning	ISO 4760	Kvalitativ vurdering af genopretning for hævede	< 3	2
		Kvantitativ vurdering af genopretning for hævede	≤0,3mm	≤0,3mm
		Faset lækage	Intet krav	ingen lækage

MILJØ, SIKKERHED & SUNDHED

	METODE	PARAMETRE		
Trinlydsreduktion	ISO 712/2	On a PERGO underlay	ΔLw ≈ 18dB	(Afhængig af brugte underlag)
Gulvvarme		On a PERGO underlay	Se særskilt vejledning	grund
Formaldehyde emission	EN 717-1	ppm	< E0,5	
Antistatisk	EN 1815		≤ 2,0 kV	
Reaction to fire	EN 13501-1	Klasse	Cfl-sI	(Med alle Pergo underlag)
Varmemodstand	EN 12667	m²K/W	0,055	m²K/W
Skridsikring	EN 13893	μ	DS: μ ≥ 0,30	

CERTIFIKATER

EU Ecolabel	SE/035/001
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Nordisk Svanemærke	30290001
EPD	

